



# Novasol

## Lösemittelhaltiges holzschützendes Lärchenholzöl

### Werkstoffart:

Lösemittelhaltiges witterungsstabile Holz- und Wetterschutzöl mit dem einzigartigen Aqua-Blocker und Filmschutz gegen Bläue. Dieses farblos Holzöl mit produktspezifischem UV-Absorber schützt bei fach- und sachgerechter Pflege und Wartung das Holz vor der von der UV-Strahlung verursachten typischen Vergrauung.

Optimale handwerkergerechte Qualitätseinstellung; leicht und auch auf großen Flächen ansatz- und streifenfrei zu verarbeiten. Mit gelbildenden Thixalkyden für tropffreies Überkopparbeiten. Spezielle Öle sorgen für optimale Untergrundbenetzung und Zwischenhaftung, ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich. Der offenporige Schutzfilm von einZA Novasol Lärchenholzöl ist hochelastisch mit hoher Diffusionsfähigkeit und verhindert bei fach- und sachgerechter Verarbeitung Abschälungen und/oder Abblätterungen.

einZA Novasol Lärchenholzöl ist lösemittelhaltig aber geruchlos aufrocknend.

### Anwendung:

Tief eindringende bindemittelreiches farbloses Wetterschutzöl, schützt mit nur 2 Anstrichen alle Holzbauteile ohne statische Funktionen gegen jegliche Art von Feuchtigkeitseinflüssen und verzögert den oberflächlichen Ligninabbau, die störende Vergrauung wird entsprechend verhindert. Lösemittelhaltiges alkydharzbasiertes Holzöl für außen verbautes Holz, wie Verbretterungen, Dachüberstände, Fassadenschalungen, Dachvorsprünge, Giebel, Zäune, Gatter, Pfosten Pergolen, Fenster u.a.m.

### Wirkstoff:

Beschichtungsschutzmittel (Gruppe 7) gemäß Hauptgruppe 2 der Biozid-Richtlinie. Zulassung und Registrierung durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) als zuständige nationale Behörde mit Reg.-Nr.(BAuA) N-51005.

### Bindemittelbasis:

Niedrigmolekulares (intensiv penetrierendes) Rizinenstandöl, modifiziert mit langöligen Alkydharz mit thixotroper Gelstruktur

### Spez. Gewicht (Dichte)

0,900 g/ml

### Verarbeitung:

Gebrauchsfertig. Streichen oder Rollen unverdünnt.  
Spritzen nach VOC-Richtlinie nur in geschlossenen Anlagen möglich.

### Ergiebigkeit

7 m<sup>2</sup>/l (= 170 ml/ m<sup>2</sup>) bei 2 Anstrichen bei normal saugenden Holzuntergründen. Stark saugendes Holz, abgewitterte Holzflächen und sägeraues Holz erhöhen die Verbrauchswerte, bitte beachten.

### Trockenzeiten (20 °C, 65 - 75 % rel. Luftf.; 100 µm Naßfilm)

Überstreichbar nach Trocknung über Nacht. • griffest nach ca. 24 Std. • voll belastbar nach ca. 3 Tagen

Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen kann die Trocknung verzögert werden. Bei Hölzern mit hoher Oberflächendichte und nicht saugenden Untergründen muss einige Tage mit einem Oberflächenkleber gerechnet werden.

**Bitte wenden !**

## **Verdünnung und Reinigung**

Unverdünnt zu verarbeiten. Nach Gebrauch die Werkzeuge mit einzA Lackverdünnung reinigen, auch zum Reinigen verunreinigter Flächen geeignet. Reinigungsreste und -tücher ordnungsgemäß entsorgen.

## **Gebindegrößen**

1 Liter, 5 Liter, 20 Liter und 200 Liter

## **Lagerung:**

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr haltbar. Gebinde dicht verschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten trockenen Ort aufbewahren. Nicht über +30°C lagern. Nach Teilentnahme Gebinde luftdicht verschließen und möglichst zeitnah verbrauchen. Restmengen in kleinere Gefäße umfüllen, um den Luftraum möglichst klein zu halten, dicht verschließen und Inhalt entsprechend deklarieren.

## **Vorschriften und Normen**

Voraussetzung für die Haltbarkeit von Lasuranstrichen ist die sorgfältige Vorbehandlung des Untergrundes.

Holzbauteile müssen trocken, sauber, wachs- und fettfrei sein. Die Messwerte für die Holzfeuchte in mindestens 5 mm Tiefe gemessen dürfen  $13 \pm 2$  % nicht überschreiten. Holzqualität, Konstruktion und Verarbeitung müssen den Richtlinien des BFS-Merkblattes Nr. 18 "Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich", entsprechen.

## **Anstrichempfehlungen**

Die zu beschichtenden Holzbauteile müssen sauber, trocken ( $13 \pm 2$  % Holzfeuchte) und fettfrei sein.

Grundanstrich mit einzA Novasol Lärchenholzlösung

Schlussanstrich mit einzA Novasol Lärchenholzlösung

Zu beachten ist, dass alle Hirnholzflächen und Gehrungen zusätzlich satt gestrichen werden müssen.

einzA Novasol Lärchenholzlösung verzögert die vorzeitige Vergrauung des Holzes um ein vielfaches, kann sie aber letztendlich nicht völlig vermeiden. Frühzeitiges Erkennen von Schwachstellen und die fachgerechte Wartung und Pflege gewährleisten jedoch eine hohe Lebensdauer. Wir empfehlen einen 2 bis 3-jährigen Pflegeintervall einzuhalten.

Wenn die Holzoberfläche matt und stumpf wird und der Eindruck entsteht, dass die Fläche „kredet“ ist das Auffrischen mit 1 oder 2 Anstrichen mit einzA Novasol Lärchenholzlösung zwingend erforderlich. Bereits angewitterte Flächen sollten dagegen mit einzA Novasol Lasur und Farbe behandelt werden.

## **Kennzeichnung:**

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung. Alle erforderlichen Hinweise sind im REACH-Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) Verordnung Nr. 1907/2006 enthalten. Ab dem 01.06.2015 im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Jederzeit abrufbar unter [www.einzA.com](http://www.einzA.com) oder anfordern unter [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

**AVV-Abfallschlüssel: AVV 08 01 11**

## **VOC-Gehalt nach Anhang II der VOC-Richtlinie 2004/42/EG**

VOC Grenzwert Anhang II A (Unterkategorie e)

Lb: max. 400 g/l nach Stufe II (2010)

VOC-Gehalt von einzA Novasol Lärchenholzlösung: < 400 g/l

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe **05/2015**; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.