

# Technisches Merkblatt

## Innen-Mineralfarbe

### Einsatzgebiet:

Alle Innenflächen wie Alt- bzw. Neuputz, Beton, Gips, Gipskarton usw.

### Bindemittelbasis:

Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren

### Die Untergründe:

Sollen tragfähig d. h. fest, sauber und trocken sein. Untergründe mit Mängeln sind nach den Regeln für Anstriche mit Dispersionsfarbe vorzubereiten.

### Verbrauch:

Für 2 Anstriche ca. 300 - 400 g/m<sup>2</sup>  
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

### Verarbeitung:

Durch Rollen, Streichen oder Spritzen, Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°. Abtönen mit Dispersions-, Vollton- und Abtönfarben, Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Anstrich:

#### Grundanstrich:

Silicat - ca. 10% mit Wasser verdünnt.

#### Deckanstrich:

Silicat - max. 5% verdünnt.